

Description du produit	Peinture mate, à technologie siloxane en phase aqueuse pour la protection et la décoration des façades et maçonneries extérieurs individuels ou collectifs, ainsi que pour la rénovation de monuments historiques. Effet perlant avec anti-encrassement. Elixane bénéficie d'un fort pouvoir garnissant et opacifiant.
Propriétés	Son effet hydrophobe ralentit l'encrassement des façades et l'apparition des mousses et lichens. Elixane a été spécialement formulée pour laisser respirer les supports, tout en imperméabilisant les supports de maçonneries. Très bonne adhérence sur tous les matériaux récents ou anciens et anciennes peintures. Très bonne résistance sous tous climats urbains, montagnes, bord de mer, ambiances industrielles. Peut être appliqué sur des fonds alcalins. Elixane bénéficie d'un fort pouvoir garnissant et opacifiant. Peut être teintée, à raison de 3% maxi, avec des colorants résistants aux UV et garantis de bonne tenue en extérieur.
Destination	Extérieur. Adhère parfaitement sans se fissurer sur matériaux neufs ou anciens : briques, ciment, crépis, enduits grattés et tyroliennes, etc. ainsi que sur les anciennes peintures bien adhérentes. Les fonds abimés, nuancés ou incertains seront recouverts de l'impression façade Eliximpress. Les mousses et verdissures seront traitées au préalable avec Proxymousse.
Caractéristiques techniques	Densité : 1,45 - 1,50 pH : 8,00 - 8,5 Classification AFNOR Nf T 36-005 F1 C1 7b2 / 10c Nature : à base de résine siloxane et acrylique. Aspect en seau : onctueuse fluide sans odeur de solvant. Aspect sec : minéral mat profond. Extrait sec en volume : 47%. Type de préparation : liquide. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c : 40g/L 2010). Ce produit contient au maximum 32g/L COV. Conservation : Maximum 12 mois, dans son emballage d'origine, serties, non entamé. A l'abri du gel et du soleil.
Préparation du support	S'applique en une ou deux couches sur supports préparés conformément aux DTU en vigueur et notamment au DTU n° 59-1. De manière générale, les supports doivent être sains, propres et secs. Pour des chantiers neufs ou en rénovation, afin d'obtenir un meilleur résultat final, appliquer au préalable une impression type Eliximpress. Les mousses et verdissures seront traitées au préalable avec Proxymousse.
Application	S'applique au rouleau, pistolet airless ou basse pression après dilution. Peinture teintable machine ou colorants (faire essai). Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant application. Dilution possible entre 5% et 10% d'eau lors d'application au pistolet. Nettoyage des outils immédiatement à l'eau.
Rendement et séchage	7 à 8 m ² /litre par couche selon porosité, état du support et type d'application. Hors pourssières : 30 - 40 minutes à 20°C et 65% HR. Sec au toucher : 1 heure à 20°C et 65% HR. Recouvrable : 5 - 6 heures.
Conseils après application	Appliquer par des températures comprises entre 8 et 25°C. HR inférieure à 70%. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	15L