

Finition opacifiante

ACRYLIQUE

MURS – PLAFONDS
BOISERIES

elixcryn
satin



févr-15

Description du produit	<p>Peinture de finition décoratrice blanche «satin». Lessivable, convient tout particulièrement pour les finitions soignées sur murs, plafonds, boiseries intérieures préparées.</p> <p>Très facile d'application pour un résultat homogène et sans embus.</p> <p>Elixcryn permet d'obtenir dès la première couche un fort pouvoir garnissant et couvrant.</p> <p>Séchage rapide, possibilité de redoubler dans la journée.</p> <p>Formulation à base de résine Acrylique spéciales.</p>
Propriétés	<p>Excellente adhérence et durabilité.</p> <p>Temps d'ouverture adapté pour éviter les reprises.</p> <p>Blancheur durable dans le temps.</p> <p>Satin doux sans reprise. Très opacifiante.</p> <p>Lessivable.</p>
Destination	<p>Intérieur.</p> <p>Supports usuels du bâtiment : tous supports traditionnels absorbants neufs ou anciens, maçonneries, briques, pierre, plâtre, plaques de plâtre cartonées, toile de verre, papiers à peindre, anciennes peintures mates bien adhérentes...</p> <p>Idéale pour les finitions soignées de classe d'aspect final A selon le DTU 59.1 'Travaux de Bâtiment'</p>
Caractéristiques techniques	<p>Densité : 1,35 - 1,40</p> <p>pH : 8,00 - 8,5</p> <p>Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 – Classe 1 7b2.</p> <p>Aspect : Satin</p> <p>Type de préparation : Liquide.</p> <p>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max. 5g/l de COV.</p> <p>Maximum 12 mois, dans son emballage d'origine, serts, non entamé. Conservation de l'emballage après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Craint le gel au stockage.</p>
Préparation du support	<p>S'applique en une ou deux couches sur supports préparés conformément aux DTU en vigueur et notamment au DTU n° 59.1.</p> <p>De manière générale, les supports doivent être sains, propres et secs après brossage et dépeussierage. Les anciennes peintures devront être poncées puis dépeussierées.</p> <p>Pour des chantiers neufs ou en rénovation, afin d'obtenir un meilleur résultat final, appliquer au préalable une impression type Elixprim. Sur les fonds tachés, salis, enfumés, et les bois tanniques le primaire Primisol sera privilégié avant Elixcryn satin.</p>
Application	<p>Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation.</p> <p>S'applique à la brosse, au rouleau (type spécial anti-goutte), pistolet Airless ou basse pression.</p> <p>Diluer légèrement de 5 à 10% pour une application au pistolet.</p>
Rendement et séchage	<p>Jusqu'à 10 m²/litre par couche selon porosité, état du support et type d'application.</p> <p>Dilution et nettoyage des outils à l'eau.</p> <p>Hors poussière : 30 minutes à 20°C et 60% HR.</p> <p>Sec : 1 heure à 20°C et 60% HR.</p> <p>Recouvrable : 4 - 5 heures.</p>
Conseils après application	<p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.</p> <p>HR inférieure à 65%.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Conditionnements	<p>5L - 15L</p>

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).