

80 ans

elixiss
Marque professionnelle du groupe DURIEU

**PEINTURE
MONOCOUCHE**

HYDRO-PLIOLITE

FAÇADES

elixhydro



févr-15

Description du produit	Peinture mate, destinée au ravalement des façades et maçonneries extérieurs individuels ou collectifs, ainsi que pour la rénovation de monuments historiques. Formulation à base de résine Hydropliolite® en dispersion aqueuse.
Propriétés	Très bonne adhérence sur tous matériaux récents ou anciens. Accroche même sur fond farinant ou humide. Très bonne résistance sous tous climats. Très opacifiante.
Destination	Extérieur. Tous supports traditionnels absorbants neufs ou anciens, maçonneries, briques, ciment, pierre, parpaings, crépis, enduits hydrauliques et anciennes peintures mates bien adhérentes. S'applique sur anciennes peintures acrylique ou pliolite. Les fonds très abimés, très nuancés ou incertains seront recouverts de l'impression façade Eliximpress. Les mousses et verdissures seront traitées avec Proxymousse.
Caractéristiques techniques	Densité : 1,49 - 1,54 pH : 8,00 - 8,5 Classification AFNOR Nf T 36-005 F1 C1 7b2 Nature : à base de résine hydropliolite. Aspect en seau : onctueuse, fluide et sans odeur de solvant. Aspect sec : minéral mat profond. Type de préparation : liquide. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient au max. 30g/l de COV. Conservation : Maximum 12 mois, dans son emballage d'origine, serties, non entamé. A l'abri du gel et du soleil.
Préparation du support	S'applique en une ou deux couches sur supports préparés conformément aux DTU en vigueur et notamment au DTU n° 59-1. De manière générale, les supports doivent être sains, propres et secs.
Application	S'applique au rouleau, pistolet airless ou basse pression. Peinture teintable machine ou colorants (faire essai). Produit prêt à l'emploi, bien mélanger le seau. Dilution possible avec 5% d'eau pour confort application. Nettoyage des outils immédiatement à l'eau.
Rendement et séchage	6 à 8 m ² /litre par couche selon porosité, état du support et types d'applications. Sec au toucher : 1 heure / recouvrable : 6 heures.
Conseils après application	Appliquer par des températures comprises entre 8 et 25°C. Taux Hydrométrie inférieur à 70 % HR. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	15L