



impression opacifiante

ACRYLIQUE

FAÇADES
MAÇONNERIES

elix impress



févr-15

Description du produit	Impression mate fixante destinée à opacifier et consolider les façades et maçonneries extérieures neuves ou anciennes, farinantes, non régulières et les fonds alcalins récents avant mise en peinture. Formulation à base de résines Hydro-pliolite en dispersion aqueuse.
Propriétés	Haut pouvoir garnissant pour uniformiser les fonds. Isole parfaitement les fonds alcalins. Excellent pouvoir fixant sur tous supports, même sur support légèrement farinant. Microporeuse pour les supports très respirant.
Destination	Extérieur : Support usuels du bâtiment : tous supports traditionnels absorbants non fermés, neufs ou anciens, briques, enduits, bétons, ciments, crépis, mortier, parpaings, béton cellulaire. Peut aussi s'utiliser en intérieur : caves, sous sols, garages etc. Cette impression permet aussi d'isoler les anciennes peintures pour assurer l'accrochage des nouvelles finitions.
Classification	AFNOR Nf T 36-005 F1 C1 7b2
Caractéristiques techniques	Densité : 1,49 - 1,54 pH : 8,00 - 8,5 Nature : à base de résine hydropliolite. Aspect en seau : fluide et sans odeur de solvant. Aspect sec : blanc grisé mat. Type de préparation : liquide. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max. 25g/l de COV. Conservation : Maximum 12 mois, dans son emballage d'origine, serties, non entamé. Conservation de l'emballage après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Craint le gel au stockage.
Préparation du support	S'applique en une couche sur supports préparés conformément aux DTU en vigueur et notamment au DTU n° 59-1. De manière générale, les supports doivent être sains, propres et secs après brossage et dépoussiérage. Les anciennes peintures devront être poncées puis dépoussiérées.
Application	S'applique au rouleau, pistolet Airless ou basse pression, en une ou deux passes frais sur frais sans attendre le séchage (selon état du fonds). Ne s'applique pas sur plans horizontaux. Traiter les mousses et les verdissures avec le Proxymousse, même si nettoyage au nettoyeur haute pression. Teinte légèrement grisée pour visualiser l'application de la finition. Produit prêt à l'emploi, bien mélanger le seau. Dilution possible avec 5% d'eau pour confort application. Nettoyage des outils immédiatement à l'eau.
Rendement et séchage	8m ² /litre par couche selon porosité, état du support et type d'application. Sec au toucher : 1 heure / recouvrable : 6 heures.
Conseils après application	Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C. HR inférieure à 70%. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	15L