



févr-17

<b>Description du produit</b>	Peinture épaisse pour enrobés bitumeux, à base de résine acrylique solvantée sans primaire et monocomposant, de formulation professionnelle aux standards routiers, contenant des charges antidérapantes et pouvant recevoir un saupoudrage de billes de verre retroréfléchissantes.
<b>Propriétés</b>	Très grande résistance au trafic modéré. Excellent pouvoir d'accroche. Grand pouvoir couvrant. Bonne luminosité. Couleur résistante aux UV. Évite la formation de poussières sur dalles/chape béton. Peut s'appliquer sur les supports légèrement humides.
<b>Destination</b>	Destinée aux travaux de signalisation, de traçage, d'embellissement sur les supports suivants : . revêtements en enrobés de bitume et asphalte. . parkings, allées, pistes cyclables, . aires de sport, . bandes de sécurité et de vigilance, etc...
<b>Classification</b>	Famille I catégorie 7b1 selon norme NFT 36-005
<b>Caractéristiques techniques</b>	Teintes : Blanc, Jaune Finition : Mate Dilution : Naphta Densité : 1.82 (±0.05) Résine : Acrylique solvanté Viscosité : 60'' ±2 CF6 Point d'éclair : 5°C Extrait sec : 77% ±2 Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max. 409g/l de COV. Sans Toluène. Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais.
<b>Préparation du support</b>	Les fonds seront secs, propres, exempt de matière non adhérente, sans souillure ni végétation. Éliminer toutes peintures anciennes mal adhérentes. Les fonds béton trop fermés seront rabotés, poncés, sablés ou grenailés pour ouvrir les pores et permettre l'accrochage de la peinture. Les enrobés trop gras et surdosés en bitume ne peuvent pas être peints avec cette peinture. Sur béton neuf, laisser minimum un mois de séchage avant application.
<b>Application</b>	Bien mélanger avant la mise en oeuvre. Il est possible de diluer légèrement la peinture pour l'adapter aux conditions et aux procédés d'application. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans risque de pluie dans les 3 heures. HR < 80% S'applique en une couche épaisse (jusqu'à 500 microns), au pinceau, au rouleau ou au pistolet professionnel de type Airless. Ne pas chercher à combler le relief de l'enrobé. La peinture peut recevoir un saupoudrage de billes de verre pour un effet réfléchissant (disponible en gamme Elixiss, appliquer immédiatement après l'application de la peinture, sur le frais).
<b>Rendement et séchage</b>	Rendement de 1 à 2 m <sup>2</sup> par kg, très variable selon la porosité du support et l'épaisseur. 1kg = 10 à 20 mètres linéaires de bande largeur 10 cm. Les rendements sont très variables selon l'épaisseur appliquée (au minimum 500 g/m <sup>2</sup> ). Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi) : - Hors poussière : 15 minutes - Pour trafic léger : 1 heure - Pour trafic normal : 12 heures La température fait varier le temps de séchage. Nettoyage des outils : DILUANT CR10 Elixiss immédiatement après utilisation.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Conditionnements</b>	6KG - 30KG

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas réalisée sous son contrôle. \*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.