

Description du produit	Primaire d'accrochage blanc intérieur et extérieur en phase aqueuse pour isoler, bloquer et masquer les tâches diverses. S'applique avant une finition en phase aqueuse ou solvantée.
Propriétés	<p>Isole, bloque et masque les auréoles, tâches de graisse, suie, fumées, nicotine, humidité, rouille, tâche de thé, de café, crayon, marqueur ainsi que certains graffitis.</p> <p>Très opacifiante : uniformise les fonds</p> <p>Limite efficacement les remontées tanniques du bois</p> <p>Adhère sur des surfaces lisses comme le PVC, d'anciennes laques brillantes, la tuyauterie, après un léger ponçage si besoin.</p> <p>Peut nécessiter deux couches sur les fonds difficiles.</p>
Destination	<p>Intérieur. Extérieur uniquement sous abri.</p> <p>Permet d'isoler les fonds tachés, salis, enfumés, les bois tanniques.</p> <p>S'applique sur plafonds, murs, portes. Accroche sur le bois, béton, plâtre, béton cellulaire, fibrociment, MDF, contreplaqué, métaux ferreux...</p>
Caractéristiques techniques	<p>Densité : 1,35 - 1,40</p> <p>pH : 8,00 - 8,5</p> <p>Classification AFNOR Nf T 36-005 F1 C1 7b2</p> <p>Aspect : mat</p> <p>Type de préparation : liquide.</p> <p>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max. 3g/l de COV.</p> <p>Conservation : Maximum 12 mois, dans son emballage d'origine, serti, non entamé. Conservation de l'emballage après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Craint le gel au stockage.</p>
Préparation du support	<p>Sur corps gras, procéder au préalable à un dégraissage soigné à l'aide d'une lessive de soude. Rincer et laisser sécher parfaitement le support.</p> <p>De manière générale, les supports doivent être sains, propres et secs après brossage et dépoussiérage. Les anciennes peintures devront être poncées puis dépoussiérées.</p> <p>Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant application.</p> <p>Appliquer, sur supports préparés conformément aux DTU en vigueur et notamment au DTU n° 59-1, une couche et laisser sécher.</p>
Application	<p>Sur taches tenaces, et si nécessaire, appliquer une seconde couche fine 6 heures au minimum après l'application de la première.</p> <p>S'applique à la brosse, au rouleau (fibres mi-longes), ou au pistolet type Airless (procéder à des essais avec une buse 211 ou 214).</p> <p>Nettoyage des outils immédiatement à l'eau.</p>
Rendement et séchage	<p>±10m²/litre par couche selon porosité, état du support et type d'application.</p> <p>±1 heure à 20°C et 60% d'HR.</p> <p>Recouvrable après 6 heures sauf si la finition est un produit solvanté. Dans ce cas attendre au minimum 48 heures avant application.</p>
Conseils après application	<p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.</p> <p>Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide.</p>
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	5L - 15L