



peinture spéciale SÉCURITÉ

REPÉRAGE - IDENTIFICATION

**TUYAUTERIES ET ÉQUIPEMENTS
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**



févr-15

Description du produit	Peinture semi-brillante pour tuyauteries et équipements.
Propriétés	<p>Polyvalente car applicable sur la plupart des supports. Haute résistance aux chocs. Couleur résistante aux UV. Recouvre facilement toutes anciennes peintures. Anticorrosion sur métal. Teinte conforme à la norme NF X 08-100.</p>
Destination	Destinée à la protection et à la mise aux normes des équipements et canalisations de gaz. S'applique en intérieur et extérieur sur tous métaux ferreux.
Classification	Famille I catégorie 4a selon norme NFT 36-005
Caractéristiques techniques	<p>Teinte : Rouge incendie RAL 3000 (AFNOR A801) - Jaune gaz RAL 1004 (Afnor A340) - Bleu air RAL 5012 (AFNOR A571) - Vert eau RAL 6010 (AFNOR A466) Finition : Semi-brillante Solvant : White Spirit Densité : 1.09 (±0.03) Résine : Alkyde Viscosité : 12 poises ±2 Extrait sec : 58% (±3) Point d'éclair : 36°C Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max. 320g/l de COV. Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert - Stockage au frais.</p>
Préparation du support	<p>Préparation conforme aux DTU en vigueur. Les fonds seront secs, propres, dégraissés et dépoussiérés. Éliminer toutes peintures anciennes mal adhérentes, les rouilles et l'oxydation par grattage, brossage, ponçage. Dépoussiérer rapidement les surfaces et anciennes peintures trop lisses. Les supports plastiques ou non ferreux seront d'abord recouverts d'une sous-couche adaptée. Soigner la préparation et respecter nos préconisations. Suivre les indications figurant sur l'emballage.</p>
Application	<p>Bien mélanger avant utilisation. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans risque de pluie dans les 12 heures. Pas d'application en plein soleil et par température élevée. S'applique en deux couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Il est possible de diluer légèrement la peinture avec du White Spirit pour l'adapter aux conditions et aux procédés d'application.</p>
Rendement et séchage	<p>Rendement : 8 à 10 m² par litre, selon le support. Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi). - Hors poussière : 4 heures. - Manipulable et 2ème couche : 8 heures. - Dureté finale : 24 heures. La température fait varier le temps de séchage. Nettoyage des outils : White Spirit immédiatement après utilisation.</p>
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	1L - 3L selon les teintes